

Technical-Data-Sheet

SR1F3

Rura termokurczliwa cienkościenna

współczynnik skurczu 3:1, bez kleju



Opis produktu

Opis artykułów	SR1F3 9-3
Numer materiału	144389
Właściwości	Cienkościenny Bez kleju termoplastycznego Możliwość opisywania Odporny na działanie chemikaliów Stabilizacja przed promieniami UV Niekorozyjny Wolny od substancji wpływających na pokrywanie lakierem Nietopliwy Wysoka wytrzymałość na rozciąganie Bardzo dobre właściwości elektryczne Wysoka wytrzymałość na rozciąganie Odporne na niskie temperatury (stabilne termicznie) Wysoka elastyczność Samogasnący (z wyjątkiem przezroczystego)
Zastosowanie	Izolowanie Łączenie w wiązki Oznaczenie Ochrona przed korozją Zabezpieczenie mechaniczne
Uwagi do rodziny produktów	Standardowe długości na rolce mogą zawierać odcinki. Inne długości po uzgodnieniu.

Technical-Data-Sheet

Dane techniczne

Normy i certyfikaty	UL E172094
	MIL-I-23053/5 Class 1
Materiały	Sieciowana poliolefina
	Nie zawiera ołowiu i kadmu
Selekcja Uwaga	Odcinki
Długość L	1 m
Kolor	żółty
Inner diameter before shrinking (mm)	9 mm
Inner diameter after shrinking (mm)	3 mm
Recovered wall thickness	0.75 mm
Elongation at break	300 %
Elongation at break (associated standard)	ASTM D 638
Tensile strength at break	13 MPa
Tensile strength at break (associated standard)	ASTM D 638
Longitudinal shrinkage	+/- 10 %
Longitudinal shrinkage (associated standard)	ASTM D 2671
Shrink ratio	3 : 1
Shrink ratio (associated standard)	IEC 811-1-1
Operating temperature range min	-55 °C
Operating temperature range max	135 °C
Operating temperature range (associated standard)	IEC 216
Shrinkage temperature	> 90 °C
Burning behaviour	Samogasnący
Burning behaviour (associated standard)	UL 224
Flexibility at low temperatures	-55 °C
Flexibility at low temperatures (associated standard)	ASTM D 2671
Specific volume resistivity	10 ¹⁴ Ω cm
Specific volume resistivity (associated standard)	ASTM D 257
Dielectric strength	20 kV/mm
Dielectric strength (associated standard)	ASTM D 2671
Corrosion	żaden
Corrosion (associated standard)	ASTM D 2671
Resistance to fungus and decay	Brak wzrostu
Resistance to fungus and decay (associated standard)	AMS-DTL-7444

Technical-Data-Sheet

Dane logistyczne

Zakres dostawy	Rura termokurczliwa cienkościenna na odcinkach
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39173200

EAN-UPC	4010311034614			
Ilość podstawowa	1	10	10	
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka	Sztuka	
Alternatywna ilość	1	1	1	
Alternatywna jednostka opakowania	Sztuka	Torebka	Paczka	
Długość	1008	1020	1020	
Szerokość	14	55	55	
Wysokość	7	25	25	
Wymiary - tekst jednostki	Milimety	Milimety	Milimety	
Objętość	0.099	1.403	1.403	
Objętość - tekst jednostki	Decymetr sześcienny	Decymetr sześcienny	Decymetr sześcienny	
Waga brutto	0.012	0.125	0.125	
Waga netto	0.012	0.12	0.12	
Waga - tekst jednostki	Kilogram	Kilogram	Kilogram	